



## Descripción:

Adhesivo para instalación de Porcelanatos, pisos/piso y cualquier recubrimientos cerámicos de nula absorción para interiores

## Información del producto

Presentación: Blanco 20kg

Almacenaje: 12 meses cerrado y libre de humedad

Tiempo Abierto: > 30 minutos

Temperatura de aplicación: 5° a 35°C

Cumple y excede los requerimientos de la norma y NMX C-420 tipo "C" mezclado con agua.

## USOS

Instalación de Porcelanatos, Piso / Piso en interiores

## VENTAJAS

- Consistencia de fácil instalación
- Tiempo abierto adecuado para un mejor desempeño
- Aditivos químicos especiales para asegurara la adherencia requerida.

## Instalación, aplicación y mezcla

Evite perder la garantía, no mezcle con otros productos

- Limpie la superficie previamente, elimine cualquier sustancia contaminante que impida la correcta adherencia.
- Asegúrese que la superficie se encuentre nivelada
- En un recipiente limpio mezcle 20 kg de Adhesivo con 5 a 6 litros de agua limpia
- Mezcle hasta obtener una pasta libre de grumos
- Antes de aplicar se recomienda humedecer la superficie en condiciones extremas de temperatura, para controlar el secado.
- Aplique y extienda la pasta con la parte lisa de la llana y con presión constante
- Con la llana dentada aplique adhesivo formando los surcos en forma lineal, procurando no inclinarla mucho para no restar espesor.
- Para piezas mayores a 40 cm, es necesario aplicar adhesivo al reverso de las piezas, para asegurar un mejor anclaje. Además es necesario cambiar a una llana dentada grande, entre mas grande sea la pieza.
- Coloque las piezas cerámicas procurando girarlas y golpearlas suavemente con el mango de la llana o martillo de goma para asegurar el contacto entre la superficie, el adhesivo y el recubrimiento cerámico.
- Asegúrese de que la pieza quede perfectamente nivelada y que el área a pegar de la pieza con el adhesivo sea un mínimo del 90%.
- Deje secar mínimo 24 horas antes de aplicar la BOQUILLA.

## PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos,  
Evite el contacto prolongado con la piel.  
Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla,  
No se deje al alcance de los niños.

POLIDUCTOS Y CONEXIONES KONEKTA SA DE CV

TEL: 81 1942 5063

[www.konekta.com](http://www.konekta.com)

NOTA IMPORTANTE: Los datos técnicos están basados en pruebas hechas en laboratorio de Poliductos y Conexiones Konekta S.A. de C.V. y en base a nuestras experiencias y conocimientos. No hay garantía derivada al mal uso del producto.